

BIANCO MEDITERRANEO

Pittura lavabile superbianca

**opaca
bianchissima
effetto vellutato
supercoprente**

Idropittura lavabile opaca ad alta copertura per interni, bianchissima grazie alla nuova formulazione con Bianco Titanium.

La presenza di speciali materie prime equilibrate tra loro, garantisce al supporto un ottimo grado di traspirazione ed una buona idrorepellenza.

Facile da applicare e con buona distensione, ha una buona resistenza al lavaggio. Per usi generali e per il "fai da te".

Aggiungendo i Coloranti Scacomatto o Universali si possono ottenere tinte di media intensità e tinte pastello.

COMPOSIZIONE

Legante: copolimero vinilico.

Additivi: disperdenti e bagnanti, antischiuma, componenti polimerici per aumentare l'adesione e la lavorabilità, addensanti, preservanti a muffe e alghe, coloranti inorganici, plastificanti.

Solvente: acqua.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico (UNI 8910): 1,62-1,65 kg/l

Viscosità (UNI 8902): 18.500-20.000 cps Brookfield.

Lavabilità: > 5000 colpi di spazzola.

INDICAZIONI ALL'APPLICAZIONE

Condizioni ambientali

Temperatura all'applicazione: da +5 a +35 °C

Umidità nell'aria relativa: <80%

Umidità del supporto: <5% di U.R.

DILUIZIONE

Diluire con acqua: pennello al 35-45%
rullo al 20-25%

ESSICCAZIONE E RESA

Al tatto: 30 minuti, in profondità 24 ore.

Il massimo della lavabilità si ottiene dopo almeno 10 giorni dall'applicazione.

Resa indicativa: 9-12 mq/l per mano.

La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Opere murarie

Predisporre per consentire l'applicazione continua senza interruzioni.

Assicurarsi che i supporti siano completamente consolidati e asciutti.

Controllare lo stato di conservazione: le superfici devono essere consistenti e non devono tendere a sgretolarsi. In caso contrario provvedere prima al loro consolidamento con prodotti specifici.

Rimuovere, spazzolando o carteggiando, le efflorescenze presenti sulle pareti all'interno con il VIAMUFFA igienizzante spray.

Livellare le irregolarità del supporto con stucco TK77 specifico per interni.

Sconsigliato l'uso di rasanti e/o stucchi per esterni a base cementizia, l'alcalinità contenuta può provocare alterazioni di tinta.

Utilizzare l'isolante vinilico TEKNOFIX o il fissativo acrilico ISOTEK in tutti i casi dove necessita un maggior potere uniformante e consolidante.

Diluire il BIANCO MEDITERRANEO miscelando con acqua fino ad ottenere un impasto omogeneo con viscosità d'uso.

Applicare in più mani con pennello o rullo.

CONSERVAZIONE

Temperatura di conservazione: da +5 a +30 °C

Stabilità del prodotto nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate: 36 mesi.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Non infiammabile.

Non richiede etichettature particolari di pericolosità secondo le norme vigenti.

Il prodotto è conforme alle direttive europee 2004/42/CE e al D.L. 161/2006. Cat. a/BA - Pitture opache per soffitti e pareti interne. Valore COV max 30 g/l. Questo prodotto, pronto all'uso, contiene meno di 30 g/l di COV.

CONFEZIONI

14 - 4 - 0,750 litri.