



COPRIMACCHIA INODORE IN BARATTOLO

Coprimacchia

Fondo isolante bianco opaco ad elevata copertura a base di speciali resine, con solvente inodore, per coprire le macchie sulle pareti da pitturare.

IMPIEGO RACCOMANDATO

Copre macchie di: unto, grasso, aloni da caloriferi, fumo, matita o pennarello, inchiostro, rossetto, fuliggine, ingiallimenti da nicotina, ecc. COPRIMACCHIA blocca il riaffiorare delle macchie. L'ottima traspirabilità lo rende particolarmente idoneo per l'utilizzo in ambienti umidi come bagni, cucine, cantine e ambienti di lavoro come mense, bar, ristoranti, laboratori.

CARATTERISTICHE

Colore: bianco

Aspetto del film: opaco

Peso specifico: 1.650 ± 50 g/l

Solidi in peso: 80 ± 2%

Spessore tipico di applicazione: 30 - 40 micron/strato

Numero di mani: 2

Viscosità: Ford n. 4 a 20°C

VOC: 20%

330 g./l.

RESA:

10 - 12 m²/l. (per mano)

SPESSORE DEL FILM E RESA:

Film secco (micron): 40

Film umido(micron): 70

Resa teorica metri lineari/litro : 25

Resa teorica metri lineari/kg. : 16

SISTEMA DI PITTURAZIONE:

Intonaci cementizi, intonaci di malta bastarda, di calce idraulica, rasature a stucco, cartongesso, cemento armato, prefabbricati in cemento nuovi e vecchie pitture lavabili esenti da muffa:

1. Asportare le tracce di polvere, eseguire eventuali stuccature
2. Su supporto asciutto applicare 2 mani di COPRIMACCHIA

METODO DI APPLICAZIONE

Spruzzo: si

Pennello: si

Rullo: si

DATI DI APPLICAZIONE

Diluente: pronto all'uso

TEMPO DI ESSICCAZIONE

Il tempo di essiccazione dipende generalmente dalla circolazione d'aria, dalla temperatura, dallo spessore del

I dati indicati in questa scheda possono essere modificati in funzione di eventuali variazioni in formulazione che, per esigenze tecniche, potranno verificarsi nel tempo. Richiedete il documento più aggiornato. Il prodotto è destinato a personale esperto e professionale. Le informazioni tecniche contenute sono il risultato di prove di laboratorio e di applicazioni pratiche. Si declina ogni responsabilità che possa derivare da un uso non corretto dei prodotti descritti.



film. I dati indicati corrispondono a condizioni normali di esposizione all'esterno, temperatura di 20°C e spessore del film consigliato, applicato su supporto inerte.

Asciutto al tatto : 45 – 60 minuti

Asciutto in profondità: 10 - 15 h

Sopraverniciabile: dopo 18 - 24 h

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

Il prodotto deve essere conservato a temperature tra 5 e 35°C. Tenere in luogo asciutto, fresco e ventilato, lontano da fonti di calore. I contenitori devono essere conservati ben chiusi.

Shelf-life: 12 mesi a temperatura da +5°C a +35°C.

Mescolare accuratamente prima dell'uso.

I dati indicati in questa scheda possono essere modificati in funzione di eventuali variazioni in formulazione che, per esigenze tecniche, potranno verificarsi nel tempo. Richiedete il documento più aggiornato. Il prodotto è destinato a personale esperto e professionale. Le informazioni tecniche contenute sono il risultato di prove di laboratorio e di applicazioni pratiche. Si declina ogni responsabilità che possa derivare da un uso non corretto dei prodotti descritti.