



MASTICE PER MARMO

**bicomponente
a base di resine
poliestere**

Comprende una gamma di mastici per il marmo a base di resine poliestere insature per l'incollaggio dei pezzi di marmo o di granito. Grazie alla sua fluidità, penetra nelle cavità e porosità della pietra donando alle superfici trattate una perfetta finitura.

DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

Aspetto Pasta fluida
Composizione Poliestere insatura
Odore Tipico dello stirolo
Pot life 4-5 minuti
Essiccazione 15 minuti
Peso specifico:
Liquido (Fluid) 1.650 grs/cc
Tixotropico 1.650 grs/cc
Tixo transparent 1.177 grs/cc
Fluid translarent 1.100 grs/cc

MODALITA' DI IMPIEGO

Pulire Sgrassare e pulire dalle impurità la parte da trattare e rendere la sua superficie ruvida per un ancoraggio migliore.

Prelevare la quantità che occorre di aggiungere l'induritore e mescolare bene le due sostanze ed effettuare a seguito l'applicazione. Applicare su delle superfici proprie. Grazie a questa operazione comincia la polimerizzazione, la quale provoca l'indurimento della miscela dopo 15-20 minuti circa.

CONSUMI

100 parti di MASTICE MARMO e 2,5 parti d'induritore.

CONFEZIONI

375 e 125 ml

I dati indicati in questa scheda possono essere modificati in funzione di eventuali variazioni in formulazione che, per esigenze tecniche, potranno verificarsi nel tempo. Richiedete il documento più aggiornato. Il prodotto è destinato a personale esperto e professionale. Le informazioni tecniche contenute sono il risultato di prove di laboratorio e di applicazioni pratiche. Si declina ogni responsabilità che possa derivare da un uso non corretto dei prodotti descritti.