

# STUCCO FIBRATO

## all'acqua

Fibrostucco all'acqua, formulato con materie prime di qualità e rinforzato con fibre strutturali di notevole elasticità. Di calo pressoché nullo, è particolarmente indicato per la stuccatura e la rasatura del legno. Fra le sue caratteristiche principali vi sono: ottima aderenza, ottima resistenza al ritiro, facile carteggiabilità, grande capacità di riempimento.

### DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

**Aspetto:** Pasta

**Colore:** Conforme ad etichettatura

**Odore:** Inodore

**Densità:** 1.750 gr/Lt

**Diluizione:** idrosolubile (pronto all'uso)

**Essiccamento:** 6-8 ore con normali valori di umidità. Verniciabile dopo 24 ore.

**Capacità Riempitiva:** fino a 15mm

**Carteggiabilità:** Ottima

**Ritiro:** Su fessurazioni tipo crepa: calo nullo, fino a 15mm di profondità Su fessurazioni tipo foro: calo molto limitato, fino a 15mm di profondità

### MODALITA' DI IMPIEGO

Il prodotto è pronto all'impiego, si applica con una spatola direttamente nell'imperfezione e lo si lascia asciugare per circa 6/8 ore. Carteggiare l'eccesso, sovratingere, sovraverniciare o sovracerare.

### CONSERVABILITA'

Conservare gli imballi ben chiusi in magazzini a Temperatura ambiente.

### CONFEZIONI

0.25 – 1 Kg

I dati indicati in questa scheda possono essere modificati in funzione di eventuali variazioni in formulazione che, per esigenze tecniche, potranno verificarsi nel tempo. Richiedete il documento più aggiornato. Il prodotto è destinato a personale esperto e professionale. Le informazioni tecniche contenute sono il risultato di prove di laboratorio e di applicazioni pratiche. Si declina ogni responsabilità che possa derivare da un uso non corretto dei prodotti descritti.