

**alta resa
elastomerica
pedonabile
impermeabile
idrorepellente**

TEKNOGUM

Pittura acrilica protettiva impermeabilizzante

Rivestimento composto da resina stiroacrilica che lo rende idrorepellente ed impermeabile, adatto per la verniciatura su rivestimenti bituminosi per il suo alto grado di protezione dagli agenti atmosferici e per la sua ottima adesione. Protegge dai raggi UV mantenendo l'elasticità per molto tempo. Resiste alle dilatazioni del supporto e può essere applicato per la protezione di superfici cavillate. Ha una buona resistenza allo sfregamento tanto da permetterne la pedonabilità a film essiccato.

Applicabile su tappetini d'asfalto e in cemento, manti bituminosi, nuovi o già pitturati, previo trattamento adeguato.

COMPOSIZIONE

Legante: copolimero stiroacrilico in emulsione.
Additivi: disperdenti e bagnanti, antischiuma, addensanti, preservanti, coloranti inorganici, plastificanti.
Solvente: acqua.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico (UNI 8910): 1,30-1,35 Kg/l
Viscosità (UNI 8902): 22.000 -25.000 cps Brookfield
Potere coprente (UNI 3905): 6-7 m²/l.

INDICAZIONI ALL'APPLICAZIONE

Condizioni ambientali
Temperatura all'applicazione: da +5 a +35 °C
Umidità nell'aria relativa: <80%
Umidità del supporto: <10% di U.R.
Proteggere l'applicazione dalla pioggia per 48 ore.
È applicabile a pennello, rullo, spruzzo, airless.

DILUIZIONE

15-20 % con acqua la prima mano.
max 15 % con acqua le mani successive.
Applicazione di 2 o 3 mani.
Nelle applicazioni ad airless la diluizione varia secondo l'apparecchiatura usata e la pressione d'esercizio.

ESSICCAZIONE E RESA

Fuori polvere: 30 minuti, al tatto: 60 minuti, sopraverniciabile dopo almeno 4-5 ore, completa in 36-48 ore.

RESA INDICATIVA

Resa indicativa: 5-6,5 m²/l secondo il supporto, lo spessore del rivestimento e le irregolarità del supporto.
La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.

COLORI

Bianco, grigio, rosso, verde.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Manti bituminosi e tappetini d'asfalto.
*Assicurarsi che i supporti siano ben ancorati e asciutti.
Riparare con prodotti specifici, buchi e cavillature, o infiltrazioni d'acqua.
Pulire e rimuovere le polveri, eventualmente lavando con acqua.
Lasciar asciugare e applicare il TEKNOGUM diluendo secondo le istruzioni.*
Opere murarie
*Assicurarsi che i supporti siano completamente maturati e asciutti.
Controllare lo stato di conservazione: le superfici devono essere consistenti e non devono tendere a sgretolarsi. In caso contrario provvedere prima al loro consolidamento con prodotti specifici.
Rimuovere, spazzolando o carteggiando, le efflorescenze presenti.
Asportare i depositi di polvere e smog mediante spazzolatura e lavaggio.
Lasciar asciugare e applicare il TEKNOGUM diluendo secondo le istruzioni.*

MAGAZZINAMENTO

Temperatura di conservazione: da +5 a +30 °C
Stabilità del prodotto nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate: 24 mesi.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Non infiammabile. Non richiede etichettature particolari di pericolosità secondo le norme vigenti.
Il prodotto è conforme alle direttive europee 2004/42/CE e al D.L. 161/2006. Cat. c/BA - Pitture per pareti esterne di supporto minerale. Valore COV max 40 g/l. Questo prodotto, pronto all'uso, contiene meno di 40 g/l di COV.

CONFEZIONI

14 - 4 litri.