

TEKNOSTAR

Pittura lavabile Traspirante

**opaca
antigoccia
tixotropica
supercoprente**

Idropittura lavabile opaca tixotropica traspirante ad alta copertura per la pitturazione delle opere murarie all'interno.

La resina vinilica conferisce al prodotto resistenza agli alcali e buona resistenza allo sfregamento.

È una idropittura traspirante espressamente formulata per l'utilizzatore professionale con caratteristiche di elevata copertura e resa, facile pennellabilità e buona dilatazione con un aspetto finale opaco ed uniforme.

Aggiungendo i Coloranti Scacomatto o Universali si possono ottenere tinte di media intensità e tinte pastello.

COMPOSIZIONE

Legante: copolimero vinilico.

Additivi: disperdenti e bagnanti, antischiuma, componenti polimerici per aumentare l'adesione e la lavorabilità, addensanti, preservanti a muffe e alghe, biossido di titanio, plastificanti.

Solvente: acqua.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico (UNI 8910): 1,64-1,67 kg/l

Viscosità (UNI 8902): 19.000-21.000 cps Brookfield.

INDICAZIONI ALL'APPLICAZIONE

Condizioni ambientali

Temperatura all'applicazione: da +5 a +35 °C

Umidità nell'aria relativa: <80%

Umidità del supporto: <5% di U.R.

DILUIZIONE

Diluire con acqua. pennello al 35-40%
rullo al 10-15%.

ESSICCAZIONE E RESA

Al tatto: 30 minuti, in profondità 24 ore.

Il massimo della lavabilità si ottiene dopo almeno 10 giorni dall'applicazione.

Resa indicativa: 8-11 mq/l per mano.

La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Opere murarie

Predisporre per consentire l'applicazione continua senza interruzioni.

Assicurarsi che i supporti siano completamente consolidati e asciutti.

Controllare lo stato di conservazione: le superfici devono essere consistenti e non devono tendere a sgretolarsi. In caso contrario provvedere prima al loro consolidamento con prodotti specifici.

Rimuovere, spazzolando o carteggiando, le efflorescenze presenti sulle pareti all'interno con il VIAMUFFA igienizzante spray.

Livellare le irregolarità del supporto con stucco TK77 specifico per interni.

Sconsigliato l'uso di rasanti e/o stucchi per esterni a base cementizia, l'alcalinità contenuta può provocare alterazioni di tinta.

Utilizzare l'isolante vinilico TEKNOFIX o il fissativo acrilico ISOTEK in tutti i casi dove necessita un maggior potere uniformante e consolidante.

Diluire il TEKNOSTAR miscelando con acqua fino ad ottenere un impasto omogeneo con viscosità d'uso.

Applicare in più mani con pennello o rullo.

CONSERVAZIONE

Temperatura di conservazione: da +5 a +30 °C

Stabilità del prodotto nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate: 36 mesi.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Non infiammabile.

Non richiede etichettature particolari di pericolosità secondo le norme vigenti.

Il prodotto è conforme alle direttive europee 2004/42/CE e al D.L. 161/2006. Cat. a/BA - Pitture opache per soffitti e pareti interne. Valore COV max 30 g/l. Questo prodotto, pronto all'uso, contiene meno di 30 g/l di COV.

CONFEZIONI

14 - 4 - 2,5 litri.

I dati indicati in questa scheda possono essere modificati in funzione di eventuali variazioni in formulazione che, per esigenze tecniche, potranno verificarsi nel tempo. Richiedete il documento più aggiornato. Il prodotto è destinato a personale esperto e professionale. Le informazioni tecniche contenute sono il risultato di prove di laboratorio e di applicazioni pratiche. Si declina ogni responsabilità che possa derivare da un uso non corretto dei prodotti descritti.